

metryczne (mm)	Numer części ¹	Średnica obudowy	Pierścień			Rowek		Zdolność oporowa	
			Średnica zewnętrzna	Ściana promieniowa	Grubość	Średnica	Szerokość	Plastyczność rowka (N) ²	Ścinanie pierścieniowe (N) ³
	XDNH-65	65,00	68,67	5,08	2,41	68,00	2,65	47518	135725
	XDNH-67	67,00	70,67	5,08	2,41	70,00	2,65	48980	139901
	XDNH-68	68,00	71,67	5,08	2,41	71,00	2,65	49711	141989
	XDNH-70	70,00	73,67	5,08	2,41	73,00	2,65	51173	146165
	XDNH-72	72,00	75,67	5,08	2,41	75,00	2,65	52635	150341
	XDNH-75	75,00	78,68	5,08	2,41	78,00	2,65	54828	156605
	XDNH-76	76,00	79,68	5,08	2,41	79,00	2,65	55559	158694
	XDNH-78	78,00	81,69	5,08	2,41	81,00	2,65	57021	162870
	XDNH-80	80,00	84,19	6,05	2,41	83,50	2,65	68231	167046
	XDNH-82	82,00	86,20	6,05	2,41	85,50	2,65	69936	171222
	XDNH-85	85,00	89,20	6,05	2,91	88,50	3,15	72495	214309
	XDNH-88	88,00	92,21	6,05	2,91	91,50	3,15	75054	221873
	XDNH-90	90,00	94,21	6,05	2,91	93,50	3,15	76759	226915
	XDNH-92	92,00	96,22	6,05	2,91	95,50	3,15	78465	231958
	XDNH-95	95,00	99,24	6,05	2,91	98,50	3,15	81024	239522
	XDNH-98	98,00	102,26	6,05	2,91	101,50	3,15	83583	247086
	XDNH-100	100,00	104,29	6,05	2,91	103,50	3,15	85288	252128
	XDNH-102	102,00	106,79	6,73	3,89	106,00	4,15	99422	343778
	XDNH-105	105,00	109,79	6,73	3,89	109,00	4,15	102346	353889
	XDNH-108	108,00	112,80	6,73	3,89	112,00	4,15	105270	364000
	XDNH-110	110,00	114,83	6,73	3,89	114,00	4,15	107220	370741
	XDNH-112	112,00	116,84	6,73	3,89	116,00	4,15	109169	377482
	XDNH-115	115,00	119,86	6,73	3,89	119,00	4,15	112093	387593
	XDNH-120	120,00	124,92	6,73	3,89	124,00	4,15	116967	404445
	XDNH-125	125,00	129,97	6,73	3,89	129,00	4,15	121840	421297
	XDNH-127	127,00	131,97	6,73	3,89	131,00	4,15	123790	428038
	XDNH-130	130,00	135,00	6,73	3,89	134,00	4,15	126714	438149
	XDNH-135	135,00	140,03	6,73	3,89	139,00	4,15	131588	455001
	XDNH-140	140,00	145,11	6,73	3,89	144,00	4,15	136461	471852
	XDNH-145	145,00	150,11	6,73	3,89	149,00	4,15	141335	488704
	XDNH-150	150,00	156,13	7,92	3,89	155,00	4,15	182761	505556
	XDNH-155	155,00	161,19	7,92	3,89	160,00	4,15	188853	522408
	XDNH-160	160,00	166,22	7,92	3,89	165,00	4,15	194945	539260
	XDNH-165	165,00	171,27	7,92	3,89	170,00	4,15	201037	556112
	XDNH-170	170,00	176,33	7,92	3,89	175,00	4,15	207129	572964
	XDNH-175	175,00	181,36	7,92	3,89	180,00	4,15	213221	589815
	XDNH-180	180,00	186,39	7,92	3,89	185,00	4,15	219313	606667
	XDNH-185	185,00	191,44	7,92	3,89	190,00	4,15	225405	623519
	XDNH-190	190,00	196,47	7,92	3,89	195,00	4,15	231497	640371
	XDNH-195	195,00	201,52	7,92	3,89	200,00	4,15	237589	657223
	XDNH-200	200,00	206,58	7,92	3,89	205,00	4,15	243681	674075
	XDNH-210	210,00	217,58	9,53	4,86	216,00	5,15	307038	884268
	XDNH-220	220,00	227,66	9,53	4,86	226,00	5,15	321659	926376
	XDNH-230	230,00	237,72	9,53	4,86	236,00	5,15	336280	968484
	XDNH-240	240,00	247,80	9,53	4,86	246,00	5,15	350900	1010592
	XDNH-250	250,00	257,89	9,53	4,86	256,00	5,15	365521	1052700
	XDNH-260	260,00	269,93	11,18	4,86	268,00	5,15	506856	1094808
	XDNH-270	270,00	280,01	11,18	4,86	278,00	5,15	526351	1136916
	XDNH-280	280,00	290,09	11,18	4,86	288,00	5,15	545845	1179024
	XDNH-290	290,00	300,15	11,18	4,86	298,00	5,15	565340	1221132
	XDNH-300	300,00	310,24	11,18	4,86	308,00	5,15	584834	1263241
	XDNH-310	310,00	322,25	12,70	5,87	320,00	6,20	755411	1576625
	XDNH-320	320,00	332,33	12,70	5,87	330,00	6,20	779779	1627484
	XDNH-330	330,00	342,42	12,70	5,87	340,00	6,20	804147	1678342
	XDNH-340	340,00	352,50	12,70	5,87	350,00	6,20	828515	1729201
	XDNH-350	350,00	362,56	12,70	5,87	360,00	6,20	852883	1780060
	XDNH-360	360,00	372,64	12,70	5,87	370,00	6,20	877251	1830919
	XDNH-370	370,00	382,73	12,70	5,87	380,00	6,20	901619	1881778
	XDNH-380	380,00	392,79	12,70	5,87	390,00	6,20	925987	1932637
	XDNH-390	390,00	402,84	12,70	5,87	400,00	6,20	950355	1983496
	XDNH-400	400,00	412,93	12,70	5,87	410,00	6,20	974723	2034354

¹ Dodaj przyrostek "-S02" dla stali nierdzewnej 302, "-S16" dla stali nierdzewnej 316. ² W oparciu o granicę plastyczności materiału rowka wynoszącą 310 N/mm² i współczynnik bezpieczeństwa 2. ³ W oparciu o współczynnik bezpieczeństwa 3.